

WN961 无机内墙涂料

总述 WH-WN961 无机内墙涂料是我司籍多年的专业工程涂料经验研制的环保净味内墙漆，该产品采用纳米改性无机净味材料和环保型助剂、先进的生产工艺，令产品无 VOC 排放，真正的环保无毒害，并且具有独特的防火阻燃效果，是家装的最理想选择。

推荐用途 装饰及保护普通室内基层墙面，如抹灰面，石膏板面等。绿色环保家装用。

物化性质：

主要成分：无铅颜料、纳米改性无机硅材料、水、环保添加剂
颜色：白色、其他色卡颜色定制
光泽：哑光
重量固体分：白色 67%，其他颜色会有所不同
干燥时间：标准厚度的单涂层（25°C，50%相对湿度下）
指触干：15 分钟--半小时
理论漆膜厚度：湿 膜：约 100 微米（一层）
干 膜：约 60 微米（一层）
密度：约 1.50g/ml

施工指导

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂
稀 释 剂：清水(最大体积):30%
工具清洗：清水
理论涂刷面积：5-7 平米/公斤
重涂时间：最小：2 小时（20°C/68°F, R.H.65%）(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
最大：不限
表面处理：被涂表面须平整、坚实、清洁、干燥。灰浆批荡新墙，须风干 7 日左右才可涂漆。如被涂表面旧漆松散、粉化、剥落，须清除干净。霉菌滋生的墙面，须用漂白粉溶液反复刷洗，彻底清除霉菌，用清水冲洗干净，待表面充分干燥后再涂漆。
施工条件：按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量漆料。
9. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于

专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。